

ALBEDUM

ALBEDODESIGN
WWW.ALBEDO-DESIGN.EU

ALBEDUM Agnieszka Szulc
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Opole, ul. Wschodnia 17
tel./fax: +48 77 453 99 69, +48 77 44 58 763
NIP 7542034068 REGON 531667807

Specyfikacja techniczna tkanin A600 z kolekcji CAMILA

Nazwa tkaniny	A 600
Skład	100% PES
Wykończenie	Obustronna powłoka polimerowa
Szerokość	200/ 240* /300*(±1) cm
Waga	Ok.185 g/ m ²
Grubość	0,38 mm
Długość rolki	Ok. 50 m
Kurczliwość	≤0,5%
Trwałość tkaniny na działanie promieni słonecznych DIN ISO 105-B02	> 5-6 w zależności od koloru
Trudnopalne	W zależności od odcienia, tkaniny posiadają atest trudnopalności.
Sposób cięcia	Cięcie na chłodno
Sposób czyszczenia	Wilgotną ściereczką

* wybrane odcienie A600 występują w większych szerokościach

Towards Beauty and harmony with sun

Nazwa	Parametry świetlne tkanin			Parametry cieplne tkanin		
	Transmisja %	Odbicie %	Absorpcja %	Transmisja %	Odbicie %	Absorpcja %
A601	26	72	2	26	62	12
A602	7	49	44	14	46	40
A603	18	68	14	17	55	28
A604	10	62	28	18	59	23
A605	9	47	44	15	45	40
A606	15	76	9	18	66	16
A607	17	63	20	22	56	22
A608	9	60	31	17	58	25
A611	8	58	34	15	58	27
A613	1	12	87	2	26	72
A614	11	58	31	20	60	20
A615	1	16	83	14	42	44
A616	12	65	23	19	65	16
A617	8	49	43	19	65	16
A618	5	34	61	16	44	40
A620	5	39	56	18	51	31
A621	3	33	64	14	47	39
A622	6	47	47	16	48	36
A623	10	56	35	14	52	34
A625	1	10	89	4	17	79
A626	0	11	89	13	37	50
A627	3	31	66	16	47	37
A629	1	21	78	14	44	42
A630	2	33	65	9	40	51
A631	8	40	52	18	42	40
A632	2	29	69	14	44	42
A633	1	30	69	15	45	40
A634	1	14	85	2	16	82
A635	0	9	91	0	10	90
A636	19	71	10	22	61	17
A637	20	78	2	22	67	11
A638	1	18	81	5	25	70
A639	5	37	58	8	35	57
A640	1	30	69	3	29	65
A641	0	10	90	0	10	90
A642	1	7	92	1	7	92
A643	1	14	85	7	30	63

ALBEDUM

ALBEDODESIGN
WWW.ALBEDO-DESIGN.EU

ALBEDUM Agnieszka Szulc
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Opole, ul. Wschodnia 17
tel./fax: +48 77 453 99 69, +48 77 44 58 763
NIP 7542034068 REGON 531667807

Nazwa	Parametry świetlne tkanin			Parametry cieplne tkanin		
	Transmisja %	Odbicie %	Absorpcja %	Transmisja %	Odbicie %	Absorpcja %
A645	1	16	83	3	23	74
A646	0	5	95	0	5	95
A647	1	20	79	2	17	81
A648	14	58	28	16	48	36
A649	7	49	44	11	43	46
A650	6	46	48	12	65	23
A651	26	74	0	30	69	1
A652	18	69	13	24	63	13
A653	1	7	92	1	11	88
A654	3	30	67	6	29	65
A655	0	10	90	0	10	90
A656	9	54	37	14	48	38
A657	18	68	14	20	64	16
A658	49	49	2	49	49	2
A659	0	14	86	15	36	49

Towards Beauty and harmony with sun